

## ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ

### Сортамент

1. Настоящий стандарт распространяется на листовой холоднокатаный прокат шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,35 до 5,00 мм, рулонах толщиной от 0,35 до 3,50 мм.

Ряд размеров проката приведен в табл. 1.

По требованию потребителя допускается устанавливать размеры, отличающиеся от приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование размера	Ряд размеров, мм
Толщина	0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,90; 1,00; 1,10; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,70; 1,80; 2,00; 2,20; 2,50; 2,80; 3,00; 3,20; 3,50; 3,80; 3,90; 4,00; 4,20; 4,50; 4,80; 5,00
Ширина	500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1100; 1200; 1250; 1400; 1450; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200; 2300; 2350
Длина*	1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1420; 1500; 2000; 2200; 2500; 2800; 3000; 3500; 4000; 4200; 4500; 4750; 5000; 5500; 6000

Только для листов; развернутая длина рулона не регламентируется.

### 2. Прокат подразделяется:

#### 1) по точности изготовления:

по толщине:

ВТ — высокая,

АТ — повышенная,

НТ — нормальная;

по ширине:

ВШ — высокая,

АШ — повышенная,

НШ — нормальная (листовой прокат);

по длине: (листовой прокат, кроме прокатанного полистно)

ВД — высокая,

АД — повышенная,

НД — нормальная;

#### 2) по плоскостности (листовой прокат):

ПО — особо высокая,

ПВ — высокая,

ПУ — улучшенная,

ПН — нормальная;

#### 3) по характеру кромки:

О — обрезаемая,  
НО — необрезаемая.

3. Размеры изготавливаемого проката:

в листах—приложение 1;  
в рулонах — приложение 2;

Сортаментные характеристики и их сочетания, оговариваемые в заказе—приложение 3.

4. Предельные отклонения по толщине проката не должны превышать приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Толщина проката, мм	Предельные отклонения по ширине при толщине проката, мм											
	До 1000 включ.			Св. 1000 до 1500 вкл.			Св. 1500 до 2000 вкл.			св. 2000 до 2350 вкл.		
	Высокая точность	Повышенная точность	Нормальная точность	Высокая точность	Повышенная точность	Нормальная точность	Высокая точность	Повышенная точность	Нормальная точность	Высокая точность	Повышенная точность	Нормальная точность
От 0,35 до 0,40 вкл.												
Св.0,40 до 0,50 вкл.												
Св.0,50 до 0,65 вкл.												
Св.0,65 до 0,90 вкл.	±0,02	±0,03	±0,04	±0,03	±0,04	±0,05						
Св.0,90 до 1,20 вкл.	±0,03	±0,04	±0,05	±0,04	±0,05	±0,06						
Св.1,20 до 1,40 вкл.	±0,04	±0,05	±0,06	±0,05	±0,06	±0,07	±0,06	±0,07	±0,09			
Св.1,40 до 1,50 вкл.	±0,04	±0,06	±0,08	±0,05	±0,06	±0,08	±0,07	±0,08	±0,11			
Св.1,50 до 1,80 вкл.	±0,05	±0,08	±0,10	±0,06	±0,09	±0,11	±0,07	±0,10	±0,13			
Св.1,80 до 2,00 вкл.	±0,06	±0,09	±0,10	±0,07	±0,10	±0,12	±0,08	±0,12	±0,15			
Св.2,00 до 2,50 вкл.	±0,07	±0,10	±0,12	±0,08	±0,11	±0,13	±0,09	±0,13	±0,16			
Св.2,50 до 3,00 вкл.	±0,08	±0,12	±0,14	±0,09	±0,12	±0,15	±0,10	±0,14	±0,17			
Св.3,00 до 3,20 вкл.	±0,08	±0,12	±0,15	±0,09	±0,13	±0,16	±0,10	±0,15	±0,18			
Св.3,20 до 4,00 вкл.	±0,10	±0,14	±0,17	±0,11	±0,15	±0,18	±0,12	±0,18	±0,20			
Св.4,00 до 5,00 вкл.	±0,12	±0,16	±0,18	±0,13	±0,16	±0,19	±0,14	±0,19	±0,22			
	±0,13	±0,17	±0,19	±0,14	±0,18	±0,21	±0,18	±0,20	±0,23			
	±0,14	±0,18	±0,20	±0,16	±0,19	±0,22	±0,19	±0,21	±0,24			
	±0,16	±0,19	±0,20	±0,18	±0,20	±0,23	±0,20	±0,22	±0,25			
										±0,14	±0,17	±0,21
										±0,15	±0,18	±0,22
										±0,18	±0,20	±0,23
										±0,19	±0,21	±0,25
										±0,20	±0,22	±0,27
										±0,21	±0,23	±0,28
										±0,23	±0,25	±0,30

Примечание: по требованию потребителя допускается изготовление проката с минусовыми допускаемыми предельными отклонениями, равными по величине сумме предельных отклонений.

4.1. По требованию потребителя предельные отклонения по толщине проката повышенной точности шириной свыше 1500 до 2000 мм не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Толщина проката, мм	Предельные отклонения, мм
Св. 0,65 до 0,90 включ.	±0,08
» 1,2 » 1,5 »	±0,11
» 1,5 » 2,0 »	±0,13
» 2,0 » 2,5 »	±0,15
» 2,5 » 3,0 »	±0,17

5. Разнотолщинность проката в одном поперечном сечении не должна превышать половины суммы предельных отклонений по толщине.

6. Предельные отклонения по ширине проката с необрезной кромкой должны быть не более +20 мм.

7. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой не должны превышать значений, приведенных в табл. 4.

Таблица 4

Ширина проката, мм	Предельные отклонения по ширине проката при точности изготовления, мм		
	высокой	повышенной	нормальной
До 1000 включ.	+2	+2	+5
Св. 1000 до 1500 »	+3	+5	+10
» 1500	+3	+7	+10

7.1. По требованию потребителя предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой повышенной и нормальной точности шириной свыше 1000 мм не должны превышать значений, приведенных в табл. 5.

Таблица 5

Ширина проката, мм	Предельные отклонения по ширине проката при точности изготовления, мм	
	повышенной	нормальной
Св. 1000 до 1500 »	+4	+6
» 1500	+4	+9

7.2. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, прокатанного полистно, не должны превышать, мм:

+6—при ширине до 1000 мм;

+10—при ширине св. 1000 до 1500 мм;

+15—при ширине св. 1500 мм.

8. Предельные отклонения по длине листов не должны превышать значений, приведенных в табл. 6.

Таблица 6

Длина, мм	Предельные отклонения по длине проката при точности изготовления, мм		
	высокой	повышенной	нормальной
До 1500 включ.	+2	+5	+15
Св. 1500 до 3000 »	+3	+10	+20
» 3000	+3	+20	+25

Предельные отклонения по длине листового проката, прокатанного полистно, не должны превышать, мм:

+10—при длине листов до 1500 мм;

+15—при длине листов св. 1500 мм;

8.1. По требованию потребителя предельные отклонения по длине листов не должны превышать, мм:

+6—при длине св. 1500 до 2000 мм (повышенной точности изготовления);

+0,003 номинальной длины—при длине св. 2000 мм (повышенной точности изготовления); +6—при длине до 1500 мм (нормальной точности изготовления).

9. Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины не должны превышать значений, приведенных в табл. 7.

Таблица 7

Виды плоскостности	Отклонения от плоскостности при ширине проката, мм		
	до 1000	св. 1000 до 1500	св. 1500
Особо высокая	4	5	6
Высокая	8	8	10
Улучшенная	10	12	15
Нормальная	12	15	18

Для проката нормальной плоскостности шириной свыше 1800 мм отклонения от плоскостности не должны превышать 20мм.

Отклонения от плоскостности, приведенные в табл. 7, распространяются на листы с временным сопротивлением, не превышающим 690 Н/мм<sup>2</sup> (70 кгс/мм<sup>2</sup>). Для листов с временным сопротивлением, превышающим 690 Н/мм<sup>2</sup> (70 кгс/мм<sup>2</sup>), нормы отклонения от плоскостности устанавливаются в нормативно-технической документации на конкретный вид проката.

10. По требованию потребителя проводят контроль волнистости проката. Нормы устанавливаются в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

11. Серповидность проката не должна превышать 3 мм на длине 1 м. По требованию потребителя серповидность листового проката с обрезной кромкой не должна превышать 2 мм на длине 1 м.

12. Листовой прокат с обрезной кромкой должен быть обрезан под прямым углом. Серповидность, косина реза и (или) отклонение от угла не должны выводить листы за номинальный размер.

13. Телескопичность рулонного проката не должна превышать значений, приведенных в табл. 8.

Таблица 8

Толщина проката	Ширина	Телескопичность
До 2,5	До 1000	40
	Св. 1000	60
Св. 2,5	До 1000	30
	Св. 1000	50

По требованию потребителя для проката толщиной до 2,5 мм телескопичность не должна превышать 30 мм для рулонов шириной до 1000 мм и 50 мм—шириной свыше 1000 мм. Превышение одного внутреннего или наружного витка рулона над остальными не является телескопичностью.

14. Каждый рулон может состоять не более чем из двух кусков (отдельных или соединенных сварным швом). Отношение длин кусков в рулоне должно быть не менее 1 : 5.

По требованию потребителя рулонный прокат из коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных марок сталей может состоять не более чем из пяти кусков (отдельных или соединенных сварным швом).

15. Внутренний диаметр рулона должен быть от 500 до 1000мм.

16. Масса рулона должна быть от 1,5 до 20 т.

17. Толщину листового проката измеряют на расстоянии не менее 100 мм от торцов и не менее 40 мм от кромок; рулонного—на расстоянии не менее 40 мм от кромок и не менее 2 м от конца.

18. Ширину рулонного проката измеряют на расстоянии не менее 2 м от конца, листового—в любом сечении по длине.

19. Длину листового проката измеряют в любом сечении по ширине.

20. Контроль формы проката—по ГОСТ 26877. Контроль размеров проводят универсальными или специальными средствами измерений с точностью, обеспечивающей воспроизведение размеров и предельных отклонений проката, установленных настоящим стандартом.

Допускается изготовителю контроль серповидности не производить.  
Разнотолщинность измеряют по требованию потребителя.

Приложение 1  
Справочное

Размеры проката, изготавливаемого в листах, мм

Толщина листов	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1250	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2350	
0,35 - 0,50	1000	1100	1200	1300	1400	1500					1500		1500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,55 - 0,75	2500	2500	2500	3000	3000	3000					3000		3500		2000												
0,80															2000												
0,90 - 1,00											1500		1500		4000												
1,10 - 1,30															2000												
1,40 - 2,00														1500	2000												
2,20 - 2,50	1000	1100	1200	1300	1400									6000	6000												
2,80 - 3,20	3000	3000	3500	3500	3500		1500								2000												
3,50 - 3,90															6000	2000	2000	2000									
4,00 - 5,00															4500	4750	4750										

Приложение 2  
Справочное

Размеры проката, изготавливаемого в рулонах, мм

Толщина	Ширина					
	500-1250	1400-1500	1600-1700	1800	1900-2000	2100-2300
0,35-0,50	+	-	-	-	-	-
0,55-0,65	+	+	+	-	-	-
0,70-0,80	+	+	+	+	-	-
0,90-1,00	+	+	+	+	+	-
1,10-1,40	+	+	+	+	+	-
1,50-2,00	+	+	+	+	-	-
2,20-2,50	+	+	+	+	+	+

2,80-3,50	+	+	+	+	-	-
-----------	---	---	---	---	---	---

\*Изготавливается из низкоуглеродистых марок стали.

**Приложение 3**  
*Справочное*

**Сортаментные характеристики, оговариваемые в заказе**

1. Форма поставки проката по размерам оговаривается изготовителем в заказе.
2. Устанавливается четыре формы поставки проката.
3. При заказе рулонов по любой форме длина не оговаривается.
4. Размеры проката по конкретным формам поставки:  
ф. I - с указанием толщины, ширины и длины в соответствии с табл. 1 приложением 1 и 2; .  
ф. II-с указанием толщины в соответствии с табл. 1;  
ф. III-с указанием толщины и кратных размеров по ширине и длине в соответствии с табл. 1;  
ф. IV-с указанием толщины в соответствии с табл. 1 и мерных размеров с шагом по ширине 10 мм и по длине 50 мм.